



TECHNI QUARTZ [®]
N.V.
S.A.

FRESCOLITHE - PUTOP
NOVASHIELD - LITHOX - DECOROL

PRODUCT INFORMATIE

JANUARI 2013

PUTOP COLOURS

OMSCHRIJVING	Watergedragen matte muurverf voor binnen op basis van een acrylaatdispersie.
EIGENSCHAPPEN	Krachtige kleuren en goed dekkend. Goed schuurbaar en schrobvast. Goed te reinigen, bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen. Eenvoudig te verwerken. Blockvast (na 7 dagen uitharding).
TOEPASSING	Geschikt voor de stand- en interieurbouw waar een hoogwaardig product verlangd wordt. Voor een matte, goed te reinigen afwerking op binnenmuren.
KLEUREN	Wit, pastel en donker.
GLANSGRAAD	Mat (1-3%).
PUTOP COLOURS X-TRA	Donkere kleuren worden geleverd in PUTOP COLOURS X-TRA kwaliteit. Buiten de in dit Product Informatie blad genoemde eigenschappen van Putop Colours heeft PUTOP COLOURS X-TRA de volgende unieke eigenschappen: Extreem lage glansgraad (minder dan 0,8%). Geen schrijfeffect, na aanraking geen ontsierende grijze vegen. Geen polijsteffect, geen glansplekken na langdurig wrijven.
VERPAKKING	4 en 12 kg.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : 1,55 kg/dm ³ . Stofdroog : na ca. 1 uur. Droog : na ca. 2 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. V.O.S. : klasse A/a. 30 g/l (2010) max. 30 g/l.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond ca. 5 m ² /kg.

VERWERKING	Verwerkingsmethode	: gemakkelijk te verwerken met de kwast en/ of verfroller. : uitstekend te verspuiten met een airless- en/of luchtspuit.
	Verwerkingsconditie	: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5°C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80% : zorg voor goede ventilatie.
	Verdunning	: max. 5% water.
BEHANDELING ONDERGROND	Putop Colours altijd verwerken op een droge, schone, vetvrije, uitgewerkte en niet poreuze ondergrond. Poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton etc. impregneren met Putop Impregneer . Op niet-poreuze ondergronden kan Putop Colours direct in twee lagen worden aangebracht met een tussendroogtijd van ca. 4 uur.	
REINIGING GEREEDSCHAP	Direct na gebruik met water.	
TECHNISCH ADVIES	Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.	

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.
Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Product Informatie blad verliest deze uitgave haar geldigheid