ACRYL-W

03.10

Produit Mastic à base de dispersion acrylique

Propriétés
- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
- Mise en oeuvre aisée - Bonne compatibilité avec les peintures
- Forte élasticité durable
- Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
- Non-corrosif pour les métaux – Non-gélif (-15°C) – Odeur très faible

Conditionnement
Coloris : Blanc - gris - brun - noir (Translucide : voir ***SILICRYL-WT***)
Emballages : Cartouche 310 ml Poche 550 ml

Applications
- Joints entre sols/plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
- Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
- Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
- Collage et jointoiement de béton cellulaire

Données techniques	
Type :	Plasto-élastique – Dispersion aqueuse
Poids spécifique :	1,64 g/ml
Extrait sec :	84 %
Extrudabilité :	1600 g/min (∅ 3 mm / 6,3 bar)
Fluage :	< 2 mm (ISO 7390)
Dureté shore-A :	20° (DIN 53505)
Module à 100 % :	0,40 MPa (DIN 53504)
Allongement à la rupture :	300 % (DIN 53504)
Déformation constante :	12,5 %
Résistance à la température :	-20°C à +75°C
Températures d'application :	+ 5°C à +40°C
Temps de lissage :	5 min (23°C et 50 % H.R.)
Vitesse de réticulation :	Dépend des conditions climatiques ambiantes
Conservation :	12 mois en emballage fermé d'origine, conservé au sec, entre +5 et +25°C

Répond à la norme : ▪ ISO 11600 F 7,5

Mise en œuvre

Supports : Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Enduire préalablement les supports très poreux d'une solution de produit dilué dans deux fois son volume d'eau.

Mise en peinture : Après séchage complet. Les peintures acryliques chargées pourraient présenter une fissuration. Essais préalables de compatibilité conseillés.

Largeur des joints :	minimum (mm)	4	maximum (mm)	25

Avertissement : Ne pas exposer le joint à l'eau dans les 5 premières heures suivant la pose. Ne pas utiliser pour des applications en milieu hermétiquement clos ni pour des joints fortement exposés à l'eau ou aux intempéries. Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Lisser à l'eau ou au White-Spirit.

Consommation : Voir tableau indicatif

Elimination mastic frais : A l'eau

Nettoyage mains : ***ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES*** ou à l'eau savonneuse.

Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

Garantie et responsabilités : Den Braven garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité de Den Braven n'excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Den Braven n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont le résultat de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.

Version : 100107

Den Braven Belgium s.a Av.de la Forêt de Soignes, 327 B-1640 Rhode-Saint-Genèse
Tel : 02.358.35.56 Fax : 02.358.12.70 www.denbraven.be zwaluw@denbraven.be

ACRYL-W
Den Braven Sealants
Worldwide leader in professional sealants