INFORMATIONS PRODUIT
AOUT 2016

DECOROL COLLE À BOIS D3

DESCRIPTION

Colle à bois résistante à l'eau sans solvants utilisée pour coller du bois à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Bonne résistance à l'humidité et l'eau.
Super fort et exempt de solvants.
Recouvrable avec Frescolithe, Putop ou de produits Lithox.

APPLICATION

Convient pour coller de toutes sortes de bois rabotés dur et tendre, panneaux de fibres, de particules, multi-/triplex et MDF. Aussi pour créer des effets décoratifs sur des surfaces diverses.

TEINTES

Blanc. Après séchage transparent.

BRILLANCE

Brillant.

CONDITIONNEMENT

10 L.

DONNÉES DE BASE

Déterminé à 23°C et 50 % H.R.

Densité	: 1,1 kg/dm³.
Sec	: après env. 1 heure, dépendant l'épaisseur du filet appliqué, et l'humidité.
Recouvrable	: après env. 4 heures (dépendant l'épaisseur du filet appliqué).
Conservation	: 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.
C.O.V..	: pas applicable.

RENDEMENT

Dépendant de l'application.

MISE EN OEUVRE

Méthode d'application	: brosse, peigne à colle, couteau à enduire.
Dilution	: prêt à l'emploi.

CONDITION DU SUPPORT

Le support doit être sec, exempt d'impuretés, graisse et cire. Appliquer le colle à bois uniformément sur un côté et laisser sécher quelques minutes. Ajouter les deux parties dans les 10 minutes ensemble.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau, immédiatement après usage.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter
Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.