PRODUCTINFORMATIEBLAD
APRIL 2026

Frescolithe Decor- en Standbouwverf

OMSCHRIJVING

Watergedragen matte muurverf voor binnen op basis van een kunstharsdispersie.

EIGENSCHAPPEN

-Hoog gepigmenteerd. Heldere, briljante kleuren.
-Uitstekende kleur- en dekkracht.
-Zeer mat.
-Droogt egaal op.
-Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking.
-Sneldrogend, onderling mengbaar en geen blocking.
-Voor gebruik binnen.
-Voldoet aan brandklasse A2 – s1, d0.

TOEPASSING

Bij uitstek geschikt als afwerking voor de standbouw, televisie- en theaterdecors, fotostudio's, limbo's, diverse plaatmaterialen, binnenmuren en plafonds.

KLEUREN

Superexpo Wit, Wit Extra, Zwart, Superexpo Zwart en vrijwel alle kleuren.

GLANSGRAAD

Mat (ca. 1 GU).

VERPAKKING

2,5, 5 en 12,5 kg (m.u.v. witten en zwarten).

BASISGEGEVENS

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.

Dichtheid	: 1,4 – 1,5 kg/dm³ afhankelijk van de kleur.
Stofdroog	: na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar	: na ca. 2 uur.
V.O.S.	: klasse A/a 30 g/l 2010 max. 30 g/l.

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

RENDEMENT

Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 5-7 m²/kg.

ONDERGROND-CONDITIES

De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.
Om kleurverschil te minimaliseren tijdens het bijwerken dient de ondergrond dekkend/egaal en van voldoende laagdikte te zijn voorzien. Bijwerken enkel mogelijk na min. 16h en max 72h. Kaal hout dient minimaal voorzien te zijn van 2 lagen Frescolithe. Donkere zware kleuren (zwart- grijs/ultramarijn) kunnen extra problemen leveren tijdens het bijwerken. Raadpleeg hiervoor een van onze technici.

VERWERKINGS-CONDITIES

-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
-Goede ventilatie.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfroller of verfspuit.

Airless : druk ca. 160 bar. Tip 5/15 – 5/17.
Luchtspuit : druk 3 bar. Spuitopening 1,5 - 2 mm.
HVLP Luchtspuit : druk 3 bar. Spuitopening 2 mm.

Verdunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCH ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met
Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.