INFORMATIONS PRODUIT
MARS 2024

NovaShield Primer Grond / Putop Premium Unigrond

DESCRIPTION

Putop Premium Unigrond est un apprêt monocomposant universellement applicable, doté d'excellentes propriétés d'adhérence et d'anticorrosion. Facile à peindre, haut pouvoir couvrant et bon remplissage. Faible odeur et respectueux de l'environnement. Peut être peint avec les produits Frescolithe-Putop-Lithox-Novashield et Novaprotect.

APPLICATION

Comme couche d'apprêt/sous-couche pour l'intérieur et l'extérieur sur l'acier, le zinc, l'acier galvanisé, le bois, l'aluminium, le béton et le PVC dur. Convient également à l'application sur d'anciennes couches de peinture et de vernis ayant une bonne adhérence.

N.B. Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, le polypropylène et le polyéthylène.

BRILLANCE

Satiné.

TEINTES

Blanc et toutes les couleurs.

CONDITIONNEMENT

1 et 2½ L.

DONNÉES DE BASE

Déterminées à 20°C et 50% H.R.

Densité	: environ 1,37 kg/dm³.
Viscosité	: 138 K.U.
Pourcentage de solides	: environ 41 % vol.
Hors poussière	: après env. 1 heure.
Recouvrable	: après env. 2 heures.
Recouvrable à base de solvant	: après 12 heures
Durci	: 24 heures
Conservation	: au moins 12 mois dans l'emballage dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
C.O.V.	: classe A/d . 130 g/l (2010) max.36 g/l

Note : Les propriétés et les données techniques dépendent de la couleur. Les valeurs mentionnées sont une moyenne. Les basses températures et l'humidité relative élevée ralentissent le séchage.

MISE EN OEUVRE

Application	: Pinceau, rouleau et pulvérisateur (pneumatique).
Dilution	: Prêt à l'emploi (éventuellement max. 5% d'eau). La quantité de dilution dépend de la température du produit et de l'environnement. Eviter de trop diluer.
Conditions d'application	: substrat et température ambiante entre 7 et 30°C. Humidité relative max. 85%. Bonne ventilation et substrat sec et propre.
Rendement théorique	: environ 10-12 m²/l @ 40µ d'épaisseur de couche sèche.
Rendement pratique	: dépend de la méthode d'application, de la nature et de la structure du support. Recommandé 100µ = 35-40µ sec
Instructions de mise en oeuvre	: Appliquer ce produit humide sur humide et éviter des épaisseurs de film plus élevées que celles conseillées pour éviter les affaissements et les problèmes de séchage à cœur. Eviter d'appliquer la peinture en plein soleil ou dans des conditions humides. La température de la couche de finition, de l'objet et de l'environnement ne doit pas varier trop fortement.
Nettoyage des outils/ de l'équipement.	: de l'eau.
Directives à :	Buse= 0.013.-0.015 @ angle 20°(413-415)
Traitement par pulvérisation Airmix	Commencer la pression à 60-100 bars avec 2-3 bars d'air. Diluer au maximum 5% d'eau.

CONDITION DU SUPPORT

Des nouveaux travaux.

Générale	: éliminer la saleté et les dépôts, nettoyer avec un dégraissant (Universol).
Bois	: arrondir les angles vifs, poncer si nécessaire et appliquer 1-2 couches de Putop Premium Unigrond en fonction de la veinure du bois.
Acier	: exigences générales + éliminer la rouille en profondeur.
Plâtre	: seulement les petites irrégularités. Apprêter les points de remplissage avec l'imprégnateur Putop pour éliminer la succion.
Remplissage époxy/ Polyesther	: apprêter les endroits à remplir avec Putop Premium. Unigrond
Plastique/métaux non ferreux	: poncer avec P120-180 et appliquer Putop Premium Unigrond.

Conserver les couches de peinture existantes intactes.

Générale	: nettoyer les couches de peinture intactes et bien adhérentes avec le dégraissant Universol et poncer soigneusement jusqu'à obtention d'une finition mate.
Bois	: poncer les endroits dénudés avec Putop Premium Universol.
Acier	: Putop Premium Uni Primer sur les endroits nus et poncés. Unigrond.

Entretien des couches de peinture en mauvais état.

Générale	: éliminer les couches de peinture mal adhérentes. Nettoyer avec le dégraissant Universol. Poncer soigneusement.
Bois	: Préparer le bois nu avec Putop Premium Universol.
Acier	: traiter d'abord les endroits nus avec Putop Premium Uni Primer

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
Pour les consignes de sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

CONSEILS TECHNIQUES
Pour des conseils sur mesure, veuillez contacter Techni Quartz NV Tel. 03 771 47 99.

Les informations fournies ci-dessus sont entièrement sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent des conseils non contraignants et ne dispensent pas l'acheteur/transformateur de l'obligation de tester lui-même les produits que nous lui avons fournis avant de les transformer.
L'application et la transformation de nos produits échappent à notre contrôle et à notre surveillance et relèvent donc de la seule responsabilité de l'acheteur/transformateur.
Lorsqu'une nouvelle édition de cette fiche produit est publiée, cette édition perd sa validité.