

NovaShield Satin

DESCRIPTION	NovaShield Satin est une peinture laque satinée, à base d'eau, basée sur une combinaison d'uréthane spécialement modifiée.	
CARACTÉRISTIQUES	Satiné. Pauvre en solvants. Résistant à l'usure et au rayure. Bon arrondi et opacité élevée. Facile à appliquer.	
APPLICATION	Idéal comme sous-couche et finition satinée sur du bois, du métal, du plastique et des panneaux de bois, après un prétraitement avec NovaShield Primer. Après nettoyage et ponçage, applicable sur des couches de peinture existantes.	
TEINTES	Nuancier Neverlak 6000 et nuancier Emotions, Eurotrend, NCS, Pantone (approximatif), RAL et couleurs selon échantillon ou d'autres palettes.	
CONDITIONNEMENT	1 et 2½ litres.	
DONNÉES DE BASE	Déterminé à 20°C et 65% H.R. Densité : env. 1,27 kg/dm ³ . Pourcentage de solides : env. 36,5 vol.%. Hors poussière : après env. 1 heure. Recouvrable : après env. 16 heures. Brillance : satiné, > 36% GU (60°). Conservation : 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel. C.O.V. : classe A/d 130g./l. max. 60 g./l.	
N.B. : Les caractéristiques et les données techniques dépendent de la couleur. Les valeurs mentionnées sont une moyenne. Température basse et humidité relative élevée retardent le séchage.		
MISE EN OEUVRE	Application	: à la brosse et au rouleau. : bien remuer avant usage. : utiliser une brosse mix (soie de porc/synthétique) et/ou un rouleau en feutre.
	Dilution	: prêt à l'emploi (éventuellement diluer à l'eau max. 5%).
	Condition d'application	: support et température ambiante entre 7 - 25°C. : humidité relative max. 85%. : assurer une ventilation adaptée et un support sec et propre.
	Épaisseur sèche	: recommandé: env. 35 micromètres.
	Rendement théorique	: env. 10 m ² /l sur un support lisse non absorbant.
	Rendement pratique	: dépendant de l'application et de la nature et structure du support.
	Nettoyage des outils/appareils.	: à l'eau.

N.B.: Pour obtenir une brillance optimale il faut mettre après la couche primaire une sous-couche et couche de finition avec NovaShield Satin. Poncer la sous-couche avec tampons abrasifs Scotch-Brite ou équivalent.

CONDITION DU SUPPORT

Des nouveaux travaux.

Générale	: éliminer saletés et dépôts, nettoyer avec un dégraiseur.
Bois	: si nécessaire arrondir des coins tranchants, poncer si nécessaire et appliquer NovaShield Primer.
Acier	: éliminer la rouille complètement, si nécessaire appliquer du minium sans plomb. Appliquer NovaShield Primer sur le métal nu et les métaux non-ferreux.
Plastique	: poncer avec tampon abrasif type Scotch-Brite et appliquer NovaShield Primer.
Mastic	: seulement petites imperfections. Prétraiter les taches de remplissage avec NovaShield Primer afin de dissiper l'absorption.
Finition	: appliquer 2 couches de NovaShield Satin (sous-couche et finition).

Entretien des couches de peinture existantes et intactes.

Générale	: nettoyer des couches de peintures intactes avec un dégraiseur et poncer soigneusement.
Bois	: appliquer NovaShield Primer sur les parties de bois nues.
Acier	: appliquer NovaShield Primer sur les parties d'acier nues.
Finition	: appliquer 2 couches de NovaShield Satin (sous-couche et finition).

Entretien des couches de peinture en mauvais état.

Générale	: éliminer des couches de peinture en mauvais état. Nettoyer avec un dégraiseur et poncer soigneusement.
Bois	: prétraiter le bois décapé avec NovaShield Primer dilué et prétraiter les dommages avec un agent approprié. Poncer et appliquer NovaShield Primer.
Acier	: prétraiter les parties d'acier nu avec du minium sans plomb.
Finition	: appliquer 2 couches de NovaShield Satin (sous-couche et finition).

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un conseil sur mesure vous pouvez Contacter Techni Quartz N.V.
Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.

En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.