INFORMATIONS PRODUIT
MARS 2025

PUTOP PU CLEAR

DESCRIPTION	Vernis à l'eau à base d'une dispersion de polyuréthane modifié.
CARACTÉRISTIQUES	-Très résistant à l'abrasion. -Résistant aux (micro-) rayures. -Ne jaunit pas. -Séchage rapide. -Très grande flexibilité. -Résistance au blocage (après 7 jours). -Facile à traiter. -Résistant à l'eau et aux détergents ménagers (après 7 jours).
APPLICATION	Grâce à sa très grande résistance à l'abrasion, convient pour la finition des parquets, sols en bois, escaliers en bois, comptoirs, étagères, meubles, dessus de table, etc. Protection durable des objets peints avec Lithox et Putop.
COULEURS	Transparent.
BRILLANCE	Brillant XTRM Mat (environ 5 GU à 60°/ 85°). Satiné (environ 35 GU à 60°). Brillant (environ 85 GU à 60°).
CONDITIONNEMENT	Bidons de 1 et 2,5 litres, bidons de 5 et 10 litres.
DONNÉES DE BASE	Temps de séchage déterminé à 23 °C et 50 % H.R. Recouvrable : après environ 3 heures. Légèrement chargé : après environ 12-16 heures. Entièrement chargeable : après 7 jours. Durcissement complet : après 28 jours. Densité : 1,01-1,06 kg/dm³. V.O.S. : classe A/i 140 g/l (2010) max. 85 g/l.
CONSERVATION	Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
EFFICACITÉ	En fonction du type et de la structure du support et de la méthode d'application : 10-12 m²/litre.
SUPPORT CONDITIONS	Le support doit être propre, sec et exempt de cire et de graisse.
TRAITEMENT-CONDITIONS	- Sol et température ambiante entre 8°C et 30°C. - Humidité relative maximum 80%. - Bonne ventilation.
INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	Bien mélanger/agiter.

UTILISATION

Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.

Pinceau : pinceau à poils longs.
Rouleau : rouleau à poils courts non pelucheux.
Airmix : pression 50-100 bar. Buse 0,23-0,28 mm.
Pulvérisateur pneumatique : pression 2-2,5 bar.
Ouverture 1,5-2 mm.

Dilution : prêt à l'emploi.
diluer avec jusqu'à 5 % d'eau en fonction de l'utilisation.

La dilution aura un effet négatif sur l'équilibre des propriétés.

CONSTRUCTION DES COUCHES

Pour une utilisation optimale des propriétés de Putop PU Clear, appliquer de préférence trois à quatre couches complètes. De 10 à 12 m2 chacune. Epaisseur recommandée 100-120 microns à sec (3 couches). Poncer légèrement après la première couche.

SYSTEMES

Bien mélanger Putop PU Clear avant l'utilisation. En cas d'application au rouleau, appliquer des couches complètes. Étendre Putop PU Clear bien et uniformément sur le support, sans laisser de flaques. En raison de l'aspect laiteux de Putop PU Clear XTRM et Satin, des taches blanchâtres apparaissent dans la peinture humide lors du passage du rouleau, qui disparaissent lors du séchage.
Lors de l'application de Putop PU Clear XTRM et Satin sur des supports absorbants, appliquer une couche de Pu clear Iso-Primer pour améliorer le temps d'ouverture et la distribution. Lors de l'application de Putop PU Clear XTRM et satin sur des types de bois avec des contenus solubles dans l'eau et/ou une sensibilité au pH, prétraiter le support avec PU Clear Iso-Primer.

Putop PU Clear doit toujours être capable de s'ancrer dans le support pour une adhérence optimale. Rendre les substrats traités avec Lithox et Putop très rugueux afin de créer de bons ponts d'adhérence. Les propriétés mécaniques de Putop PU Clear ne sont pleinement atteintes qu'après durcissement complet.

Nettoyer et poncer soigneusement le bois non traité, dégraisser le bois gras. Appliquer 3 couches de Putop PU Clear, poncer après la première couche.

Nettoyer et poncer soigneusement le bois traité.
Appliquer 2 couches de Putop PU Clear pour les substrats légèrement sollicités (pas les sols).
Appliquer 3-4 couches de Putop PU Clear pour les sols moyennement sollicités.

NOTE Veillez à une ventilation suffisante pendant l'application de Putop PU Clear afin d'évacuer l'eau évaporée ; pas de courant d'air en raison d'un séchage irrégulier.

	Putop PU Clear atteint son niveau de brillance final après un séchage complet de 7 jours.
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau, immédiatement après usage.
MILIEU ET SECURITE	L'utlisitateur de ce produit doit respecter les lois nationaux concernant la santé, la sécurité et le mileu.
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ	Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité.
CONSEIL TECHNIQUE	Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.